

Maalausohjeet spraymaaleilla:

(kts. Erilliset ohjeet pohjatöistä ja pohjamaaleista)

Maalaus kiiltävillä akryylimaaleilla:

Rasvanpoisto.

Ruiskuta 2-3 kerrosta antamalla maalin kuivahtaa kosketuskuivaksi kerrosten välillä. Viimeisen kerroksen jälkeen anna maalin kuivua huoneen lämmössä yön yli. (voit nopeuttaa maalin kuivumista esim. siirtämällä auton/ maalatun osan aurinkoon kunhan viimeinen maalikerros on kuivunut pintakuivaksi).

Maalaus kaksikerrosväreillä:

Maalaa 2-3 kerrosta pitäen haihdutustauot kerrosten välillä kuten edellä.

Viimeisen maalikerroksen jälkeen pidä vähintään tunnin tauko ennen kirkaslakkausta. Lakkaa 2-3 kerrosta samalla tavalla kuin edellä.

Maalin ja kirkaslakan välinen kuivumisaika saa olla maksimissaan 6 tuntia!

(Häivytykskorjauksesta ja kiillotuksesta erillinen ohje.)